

2-składnikowy lakier nawierzchniowy

PALL-X TREND

2-składnikowy lakier, na bazie wodnej, przeznaczony do intensywnie użytkowanych podłóg drewnianych.

ZAKRES STOSOWANIA:

Do lakierowania bardzo intensywnie użytkowanych podłóg parkietowych zarówno w obiektach mieszkalnych jak również komercyjnych i przemysłowych.

NADAJE SIĘ DO:

- szlifowanych parkietów i podłóg drewnianych
- podłóg drewnianych na ogrzewaniu podłogowym



ZALETY PRODUKTU / WŁAŚCIWOŚCI:

- ▶ Wysoka odporność na obciążenia mechaniczne i chemiczne
- ▶ Bardzo dobre właściwości wypełniające
- ▶ Szybkie schnięcie i szybkie uzyskanie wytrzymałości końcowej
- ▶ Dobra rozpląwność produktu
- ▶ Bardzo dobra odporność na ścieranie
- ▶ Zgodny z normą sportową: EN-14904
- ▶ Odpowiada normie TRGS 617
- ▶ Uszczelnienie na bazie wody z utwardzaczem zawierającym izocyjanian, zawartość rozpuszczalnika poniżej 5%, nie zawiera N-metylopirolidonu
- ▶ EMICODE EC 1 PLUS / Bardzo nieskoemisyjny

DANE TECHNICZNE:

Rodzaj opakowania:	opakowanie z tworzywa sztucznego
Wielkość opakowania:	4,95 l
Okres przechowywania:	12 miesięcy
Proporcje mieszania:	10 : 1
Zużycie na warstwę:	ca. 100 ml/m ²
Wydajność:	ok. 10 m ² /litr
Minimalna temperatura stosowania	w temperaturze 20°C i przy względnej wilgotności powietrza 50%
Idealna temperatura stosowania:	Pomiędzy 18 - 25°C i przy względnej wilgotności powietrza 35 - 65%.
Żywotność mieszanki:	po ok. 3 godzinach*
Możliwość szlifowania:	po ok. 5 godzinach*
Lakierowanie:	po ok. 5 godzinach*
Wytrzymałość końcowa:	po ok. 8 dniach*

*W temperaturze 20°C i przy względnej wilgotności powietrza 50%

PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA:

Lakierowana powierzchnia musi być czysta, sucha, bez zabrudzeń oraz wycyklinowana zgodnie z uznanymi regułami techniki. Przed naniesieniem lakieru należy zasadniczo zagruntować powierzchnię, dzięki czemu zmniejszy się ryzyko sklejanego boków elementów parkietu.



SPOSÓB STOSOWANIA:

1. Przed użyciem poczekać, aż obydwa komponenty osiągną temperaturę pokojową, a następnie dobrze je wymieszać.
2. Zawartość opakowania zawierającego składnik A przelać do czystego wiadra PALLMANN, następnie dodać składnik B (utwardzacz) i bardzo dobrze je ze sobą wymieszać. Inną dopuszczalną metodą jest mieszanie w opakowaniu. W tym celu należy przelać składnik B (utwardzacz) do kanistra zawierającego składnik A, dobrze zakręcić a następnie bardzo dokładnie potrząsnąć (ok 2 minuty), a następnie wymieszać mieszadłem 10-20 minut w celu optymalnego wymieszania się obu składników. Odczekać 10-20 min i ponownie 2 min wymieszać i włożyć dołączone sitko/filtr.
3. Za pomocą odpowiedniego wałka PALLMANN WL (do lakierów wodnych) równomiernie nałożyć lakier Pallmann PALL-X TREND. Konieczne jest położenie przynajmniej 2 warstw lakieru poczynając każdorazowo od brzegu pomieszczenia na przemian najpierw w poprzek, a potem wzdłuż rysunku słojów. Kolejne nakładane pasy lakieru powinny na siebie zachodzić. W miejscach silniej obciążonych zaleca się położenie trzeciej warstwy lakieru
4. **Lakierowanie dużych powierzchni:** W celu uniknięcia miejscowych różnic w połysku zalecamy kilka opakowań przelać do większego pojemnika, starannie wymieszać maszynowo i przy obróbce zwrócić uwagę żeby całą powierzchnię pokryć jednakową grubością warstwy.
5. Czas potrzebny do wyschnięcia przed szlifowaniem: ok. 5 godzin
6. Przed położeniem ostatniej warstwy lakieru zaleca się wykonanie międzyszlifu za pomocą siatki PALLMANN SCHLEIFGITTER lub PALLMANN POWER pad ziarno 120.
7. Narzędzia po użyciu umyć wodą.

WAŻNE WSKAZÓWKI:

- ▶ Najlepsze warunki do stosowania to temperatura 18 - 25°C i wilgotność względna powietrza >35% i <65%. Niskie temperatury i wysoka wilgotność względna powietrza wydłużają, natomiast wysokie temperatury i niska wilgotność względna powietrza skracają czas schnięcia.
- ▶ Wiele gatunków drewna egzotycznego, takich jak np. drewno tekowe, ipe lapacho lub wenge, a także drewno drzew iglastych, zawiera składniki (np. tzw. inhibitory, żywice lub wtrącenia mineralne), które mogą powodować istotne spowolnienie procesu schnięcia, trudności w pokryciu powierzchni lub zmiany koloru. Ze względu na różnorodność i zupełnie różne właściwości takich gatunków drewna należy zawsze zwrócić się z zapytaniem o możliwość zastosowania preparatu oraz wykonać próbę przydatności.
- ▶ Oryginalnie zapakowany produkt przechowywany w suchym miejscu zachowuje trwałość przez 12 miesięcy. Chronić przed mrozem oraz temperaturami powyżej 40°C.
- ▶ Po dodaniu utwardzacza nie wolno szczelnie zamykać pojemnika – niebezpieczeństwo eksplozji!

- ▶ Zasadniczo nie zaleca się nakładania więcej niż dwóch warstw lakieru w ciągu jednego dnia
- ▶ Przy umiarkowanym obciążeniu można chodzić po powierzchni po naniesieniu ostatniej warstwy i jej przeschnięciu przez noc
- ▶ Gdy czas schnięcia pomiędzy kolejnymi warstwami jest dłuższy niż 1 dzień, konieczne jest wykonanie szlifu matującego całej powierzchni (ziarno 100 – 120).
- ▶ Świeżo polakierowanych powierzchni nie należy przykrywać dywanami, wykładzinami lub obciążać ciężkimi przedmiotami przed upływem 8 dni.
- ▶ Świeżo polakierowane powierzchnie należy konserwować za pomocą środka do pielęgnacji parkietu Pallmann FINISH CARE/ FINISH CARE STOP, lecz nie wcześniej niż po upływie 8 dni od położenia ostatniej warstwy lakieru.
- ▶ Regularna konserwacja za pomocą środka do pielęgnacji parkietu PALLMANN FINISH CARE/ FINISH CARE STOP podnosi walory optyczne podłogi i wydłuża jej żywotność.
- ▶ Obowiązujące lub zalecane do przestrzegania są m.in. następujące normy i instrukcje: DIN 18 356 „Roboty przy układaniu parkietów”.

OCHRONA PRACY I ŚRODOWISKA:

Uszczelnienie wodne środkiem sieciującym zawierającym izocyjany, zawartość rozpuszczalnika nie 5%. Nadaje się jako substytut do wysoko parabolitowych środków do czyszczenia powierzchni na bazie silnych rozpuszczalników. Comp. A: Bez etykiety. Comp. B: Zawiera prepolimeryzowane izocyjany. Działa szkodliwie przez drogi oddechowe. Może powodować reakcje alergiczne skóry. Może podrażniać drogi oddechowe. Oba składniki: Podczas i po zastosowaniu wietrzyć pomieszczenie, stosować krem ochronny i rękawice ochronne / gogle. Unikać kontaktu z oczami i skórą. W przypadku kontaktu z oczami natychmiast dokładnie wypłukać wodą i zasięgnąć porady lekarza. W przypadku kontaktu ze skórą natychmiast przemyć dużą ilością wody z mydłem. Unikać uwalniania do środowiska. Należy przestrzegać uwag dotyczących zagrożeń i bezpieczeństwa stosowania zamieszczonych na etykiecie pojemnika oraz karty charakterystyki produktu. W zaschniętym stanie produkt ma neutralny zapach i nie budzi zastrzeżeń ani pod względem fizjologicznym, ani ekologicznym.

USUWANIE ODPADÓW:

Zbierz pozostałości produktu w miarę możliwości i je zużyj. Nie dopuścić do przedostania się do kanalizacji, dróg wodnych lub gleby. Dokładnie opróżnione opakowania z tworzywa sztucznego można poddać recyklingowi. Opakowania z płynną zawartością preparatu oraz zgromadzone płynne resztki są odpadem specjalnym. Opakowania z resztkami produktu, który uległ utwardzeniu, są odpadem budowlanym.